



## VEDLIGEHOOLD OG PLEJE AF LAKEREDE TIMBERMAN TRÆGULVE

**Denne anvisning gælder for alle lakerede Timberman Trægulve i lys og mørk hårdtræ.**

Vore kunder, både professionelle og slutbrugere, har efterlyst et mere "naturligt look" på lakerede gulve og stillet krav om en lakeret overflade, som ridses mindst muligt. Samtidig skal det lakerede trægulv være nemt at vedligeholde og reparere.

### **Påføring på fabrik**

90-100 gr. UV-lak påføres af 6 gange inklusiv 2 gange Anti-Scratch Top Coat. Anti-Scratch giver en ekstrem slidstærk overflade og beskytter optimalt mod ridser. 2 gange hærdning garanterer at overfladen altid er gennemhærdet før emballering. UV-Hydro Primer giver perfekt vedhæftning og ønsket farvetone.

### **Produkt**

UV-lak er fri for formaldehyd, organiske opløsningsmidler, tungmetaller og pesticider. Lakken er under løbende laboratoriekontrol.

### **Beskyt gulvet mod stort slid**

Foran indgangspartier kan med fordel placeres fodriste, der kan sikre at trægulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet. Ved indgangspartier bør placeres "gå-ren-måtter" for at forhindre vand og snesjap i at blive liggende på trægulvet.

Under borde og stole m.v. kan monteres filtdupper for at undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader, eller hjul udskiftes med gummihjul egnet til trægulv.

Hvis der efter gulvlægning skal opstilles køkken og/eller andet inventar bør gulvet dækkes ned med en kraftig grå gulvpap, evt. 4 mm hårde masonitplader hvis der er risiko for, at montører eller håndværkere har småsten under fodtøjet. Gulvpap/plader tapes over samlingerne.

### **Pleje efter lægning**

Gulvet kræver ingen efterbehandling efter lægning.

En overlakering umiddelbart efter lægning kan ikke anbefales, da slidstyrken på den lakerede overflade derved forringes.

### **Daglig rengøring**

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal gulvet vaskes anvendes en sæbe specielt beregnet til lakerede trægulve f.eks. Laksæbe. Det er vigtigt at der vaskes med en hårdt opredet klud eller moppe - brug så lidt vand som muligt.

### **Vedligeholdelse og pleje**

Timberman parketgulve behandlet med Mathon lak har en ekstrem slidstyrke også i forbindelse med offentlige miljøer som kontorer, butikker mv. Alligevel bør man beskytte overfladen mest muligt mod snavs og sand. Dette gøres bedst ved at placere en god måtte ved indgangspartier og vedligeholde gulvet med regelmæssig støvsugning og nænsom vask. Ligeledes bør man placere køreplade under kontorstole og forsyne borde og stole med filtdupper.

Lakken kan vedligeholdes og plejes ved brug af f.eks. Lakpleje serie, der består af Laksæbe, Lakrens og Lakpleje. Serien er specielt velegnet til rengøring og pleje af lakerede trægulve.

### **Reparation**

Gulvet rengøres og mellemslibes med nyt sandpapir korn 180, evt. slibestøv fjernes ved grundig støvsugning. Herefter overlakeres gulvet med en egnet toplak glans 30-35. Både 1- og 2-komponent syrehærdende samt vandbaserede lakker kan anvendes.

Syrehærdende lakker har den bedste vedhæftning og er mest modstandsdygtige overfor slidtage, hvorfor disse anbefales til offentlige miljøer.

Specielt ved vandbaserede toplakker, skal man undgå at slibe igennem UV-lakken, da der herved vil opstå farveforskelle. Det anbefales altid at foretage en laktest for at sikre vedhæftning og udseende er tilfredsstillende.



– BEDRE I LÆNGDEN