

Trægulve

Lakering

TRÆ
Information

TRÆfakta

07



Trægulve – lakering

Branchevejledningen omhandler metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper. De er udviklet i samarbejde med leverandører og gulvlæggere.

Retningslinjerne er vejledende og kan bruges som grundlag for planlægning og vurdering af lakeringsarbejde på trægulve.

Instruktionerne er generelle og erstatter ikke leverandørens anvisninger for lakering.

TRÆfakta 07

Grafisk revideret, januar 2019

Manuskript: Træinformation

Copyright ©Træinformation 2019

ISBN 978 87 90856 42 7

Laktyper

Alle laktyper til trægulve og deres anvendelse samt udfaldskrav til den færdige behandling er nøjere beskrevet i håndbogen *TRÆ 63 Trægulve – Valg og vedligeholdelse*. Lakker kan inddeles efter deres anvendelse:

Grundlak

Lak til grunding med egenskaber, der forebygger sidelimning af brædder eller stave samt misfarvning. Grundlak er porefyldende, men uden den samme glans og slidstyrke som toplak, og bør derfor kun anvendes til forbehandling.

Til formål, hvor der ønskes stor slidstyrke og/eller hvor vedhæftning med vandbaserede produkter er vanskelig, bør der anvendes opløsningsmiddelbaserede laktyper. Formaldehydholdig gulvlak skal være CE-mærket i klasse E1.

Toplak

Lak med stor slidstyrke

Lakker egnet til gulve udsat for stor slitage, f.eks. i køkken, entré, kontorer, forsamlingslokaler, butikker, restauranter, dansegulve og lignende.

Lak med normal slidstyrke

Lakker egnet til gulve i normale boligrum, f.eks. stuer, soveværelser og lokaler med tilsvarende slitage.

Lak til sportsgulve

Lakker udviklet i henhold til de krav som stilles til sportsgulve i form af friktion, f.eks. i henhold til EN 14904. Kundens kravprofil bestemmer hvilken lak, der skal anvendes.

Lakeringsvejledning

Gulve udsat for ekstra stor slitage

f.eks. butikker, restauranter og dansegulve

- Anvend lak med stor slidstyrke.
- Påfør 1 lag grundlak og mindst 3 lag toplak med applikator (pude), pensel eller mohairrulle (1L/8-10 m² pr. påføring).
- Gulvet mellemstribes efter 1. og evt. 2. påføring. Ved de efterfølgende påføringer mellemstribes der efter behov.

Gulve udsat for stor slitage

f.eks. køkken, entré, kontorer og konferencerum

- Anvend lak med normal slidstyrke.
- Påfør 1 lag grundlak og mindst 2-3 lag toplak med applikator (pude), pensel eller mohairrulle (1L/8-10 m² pr. påføring).
- Gulvet mellemstribes efter 1. og evt. 2. påføring. Ved de efterfølgende påføringer mellemstribes der efter behov.

Gulve udsat for normal slitage

f.eks. normale opholdsrum, soveværelser, børneværelser mv.

- Anvend lak med normal slidstyrke.
- Påfør 1 lag grundlak og 2 lag toplak med applikator (pude), pensel eller mohairrulle (1L/8-10 m² pr. påføring).
- Gulvet mellemstribes efter 1. påføring. Ved de efterfølgende påføringer mellemstribes der efter behov.

Tørretider

Lakken skal tørre ordentligt mellem hver påføring. De normale tørretider er:

- Før mellemstribning, mindst 1-2 timer.
- Før genlakering, mindst 8 timer.
- Før møblering, mindst 24 timer.
- Beskyttende afdækning bør undgås. Hvor afdækning undtagelsesvis er nødvendig, skal der afdækkes med en diffusionsåben afdækning, når lakken er helt hærdet og brugsklar.
- Før pålægning af tæpper eller lignende, der ikke er diffusionsåbne, mindst 1 uge.
- Før påvirkning af stort slid, mindst 2 uger.

Efter tørring (1 døgn) skal enhver binding mellem gulvet og fodlister brydes ved at presse gulvet ned og fri af gulvlisterne.



Genlakering

Nye fabrikslakerede gulve

Fabrikslakering giver generelt en mere slidstærk overflade sammenlignet med de fleste af de laktyper, som anvendes ved renovering og lakering på stedet.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at en yderligere lakering af nye gulve kan give en ringere kvalitet og slidstyrke, fordi nye fabrikslakker indeholder tilsætninger, som bl.a. forbedrer slidstyrken. Det betyder også, at nogle lakoverflader kan være vanskelige at genlakere.

Ved eventuel genlakering skal overfladen matslibes iht. leverandørens anvisning, og det anbefales at udføre en vedhæftningsprøve, samt eventuelt at tage lakleverandøren med på råd, inden arbejdet udføres.

Tidligere lakerede gulve

Lakoverfladen skal før genlakering rengøres med et grundrengøringsmiddel, så al fedt, voks, polish og tilsvarende er fjernet.

Gulvet matslibes og al slibestøv fjernes. Polish/voksbehandlede gulve slibes til rent træ.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve før lakering af gulvet. Genbehandling udføres med mindst 1 lag toplak.

Gulve som afslibes til rent træ skal altid grundlakeres før færdigbehandling med toplak. Før slibning bør gulvets tilstand generelt vurderes, se Retningslinjer for afslibning af gulve.

Filmtykkelse

Mange tynde lag er bedst. En liter rækker normalt til 8-10 m²

Forudsætninger for lakbehandling

- Trægulves funktion og udseende er afhængig af, at den relative luftfugtighed i rummet holdes mellem 30-65%. Lakering bør derfor foretages, når gulvet er fugefrit, hvilket i praksis er perioden fra juni til oktober, hvor luftfugtigheden er højst.
- Gulvvarme skal være slukket 1-2 døgn før lakering og temperaturen på gulvoverfladen må ikke være højere end 20 ± 2 °C. Gulvets overfladetemperatur skal være lavere end rumluftens, så lakken ikke tørrer for hurtigt. Efter lakeringen kan overfladetemperaturen øges gradvist over 2-3 dage til normal driftstemperatur, dog højst 27 °C.
- Støvsug gulvet grundigt før lakering. Fjern også støv på fodlister, radiatorer mv., som kan sætte sig i den våde lak.
- Silikonrester, fra f.eks. fugning, kan danne en tynd film på gulvet og forhindrer lakken i at klæbe til træoverfladen. Problemet kan afhjælpes ved at rengøre alle redskaber og overflader.
- Stærkt sugende træarter, f.eks. fyr og bøg, bør påføres et ekstra toplag.
- Nogle træarter, f.eks. bøg, er følsomme overfor fugtændringer, og bør påføres et ekstra toplag.
- Lakker af forskellig type og fabrikat bør ikke blandes eller anvendes til systembehandlinger.
- Lakering af lud- og/eller oliebehandlede gulve fungerer med visse fabrikater. Følg leverandørernes anvisninger.

Arbejds miljø

Anvend egnet ansigtsmaske og arbejdshandsker iht. lakleverandørens og Arbejdstilsynets anvisninger, se *TRÆ 57 Træbeskyttelse* for yderligere information.

Vedligeholdelse

Følg leverandørens anvisninger for vedligeholdelse og rengøring. Se også de generelle vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger i *TRÆ 63 Trægulve - Valg og vedligeholdelse*.



Denne vejledning, *TRÆfakta 07, Trægulve – lakering*, indgår i en serie af branchevejledninger, som udarbejdes i et fagligt forum for trægulve under fællesmærket TRÆgulve.

Det faglige forum for trægulve er et samarbejde mellem ledende gulvproducenter, gulvleverandører og brancheorganisationer med det formål, at videreudvikle den faglige viden om anvendelse, lægning og vedligeholdelse af trægulve, og at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve.

Bag det faglige forum for trægulve står Boen Danmark, Kronospan ApS, Danadeco-Everfloor A/S, Dansk Byggeri Træsektionen, Dansk Byggeri Gulvbranchen, Dinesen, Hørning Parket A/S, Junckers Industrier A/S, Kährs, Knudsen Kilen A/S, Moelven Danmark A/S, Moland Byggevarer A/S, Oscon ApS, Tarkett A/S, Timberman Denmark A/S og Træinformation.

Træinformation er sekretariat for samarbejdet og branchevejledningerne indgår i TRÆfakta-serien, som en videreudbygning af branchestandarderne i håndbøgerne *TRÆ 63, Trægulve – Valg og vedligeholdelse* og *TRÆ 64, Trægulve – Lægning*.