

Trip Trap Natursæbe

Natur, Hvid, Ekstra Hvid

Anvendelse

Trip Trap Natursæbe, Natur, Hvid og Ekstra Hvid anvendes til daglig rengøring og pleje af alle former for træ gulve og træværk iøvrigt, uanset grundbehandling. Natursæbe, Hvid og Ekstra Hvid kan dog ikke anvendes på lakerede overflader.

Natursæbe, Hvid og Ekstra Hvid anvendes desuden til grundbehandling af ludbehandlede nåletræsgulve, der ikke ønskes oliebehandlet.

Natur anvendes typisk til mørke træ sorter (merbau, mahogni, teak, kirsebær, keruing m.v.), mens Hvid anvendes til lyse træsorter og/eller ludbehandlet træ (fyr, pitch pine, ask, bøg, eg, hevea m.v.).

Egenskaber

Natur sæbe er opbygget på basis af naturlige kokos og soya-fedt og er med sit høje tørstofindhold særdeles velegnet til både pleje og rengøring af trægulve.

I forbindelse med gulvvasken, tilføres desuden et slidlag, som beskytter træets overflade, og som erstattes med et nyt ved næste vask. Med hvide pigmenter genskabes overfladen i lyse træsorter, hvor den oprindelige grundbehandlings pigmenter måtte være slidt af, idet sæben er pigmenteret med titanhvid som alle øvrige pigmenterede Trip Trap produkter.

Natursæbe leveres i 1, 2½, og 5 ltr. PE-plastdunke med børnesikrede kapsler.

Opbevaring skal være tørt og frostfrit, ikke for varmt eller i direkte sollys.

Natur kan anvendes uden omrystning og fremtræder med en gullig nuance, mens Hvid og Ekstra Hvid skal omrystes før brug.

Miljøforhold

Bortskaffelse: Tom emballage bortskaffes som dagsrenovation. Produktrester afleveres til kommunal modtagestation for kemikalieaffald. Produktet er under løbende råvare- og færdigvarelaboratoriekontrol samt godkendt af Institut für Baubiologie (IBR) til brug i boligen (indeholder ikke parfume, konservering eller farvestoffer).

Udførelse

Rengøring sæbebehandlede nåletræsgulve
Anvend Natursæbe i blandingsforholdet 1:20 i lunkent vand. Rækkeevne og hyppighed afhænger helt af overfladens tilstand.

Rengøring oliebehandlede trægulve.
Anvend Natursæbe, Natur eller Hvid i blandingsforholdet 1:40 i lunkent vand. Rækkeevne og hyppighed afhænger helt af overfladens tilstand.

Til påføring anvendes to spande (en med sæbevand og en med skyllevand). Gulvet er typisk tørt efter ca. 2 timer ved 20°C. Der kan også anvendes maskinel gulvvask.

Rengøring og vedligeholdelse

Til grundrengøring af stærkt snavsede trægulve anvendes Trip Trap Trærens inden vask med Natursæbe.

Tekniske data

Deklaration	15-30% sæbe
Rækkeevne	50-80 m ² pr. ltr. (afh. af træsort)
PH	9,5-10,5
Vægtfylde	1,01-1,03
Form	Flydende
Mal-kode	00-1(1993)
Holdbarhed	2 år i uåbnet tilstand
sikkerhedsdatablad	www.ttwoodcare.com

